



บริษัท ซีเอสซันส์พี้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงาน : 91/2 หมู่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510

โทร : 0-2517-1146, 0-2918-6760-1 โทรสาร : 0-2517-2137

สีน้ำมันเคลือบเงา “ซีสโต้”

ชนิด	เป็นสีเคลือบเงาที่ผลิตจาก อัลคิเดเรซินชนิดพิเศษ มีความคงทน ต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ที่รุนแรงสามารถรักษาความเงางามและความสวยสดของสีได้ยาวนาน อีกทั้งยังทนต่อการเกิดเชื้อรา ปราศจากสารตะกั่วและปรอท จึงให้ความปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย
สี	ตามแคตตาล็อกของซีสโต้
ความเงา	เงามาก
เนื้อที่ทำได้ (ตามทฤษฎี)	40 – 50 ตารางเมตร ต่อ ยูเอสแกลลอน ต่อเที่ยว
ระยะเวลาแห้ง	แห้งจับได้ หลังจากทา 2 - 3 ชั่วโมง แห้งใช้งานได้ หลังจากทา 6 – 8 ชั่วโมง
การทา	โดยใช้แปรง หรือเครื่องพ่นสี
ความหนืด	80 – 90 เเคู ณ อุณหภูมิ 25 ⁰ ซ. โดยเครื่องวัดสตรอมเมอร์
ความล่องจำเพาะ	1.1 – 1.2
น้ำมันผสม / ล้างสี	ใช้ซีเอสซันส์ทินเนอร์ เบอร์ 1
จุดวาบไฟ	41 ⁰ ซ. หรือ 105 ⁰ ฟ.
การใช้	สีเคลือบเงาซีสโต้ เป็นสีสำหรับทาทับหน้าเพื่อความสวยงาม และรักษาความเงางามของสีได้คงทนถาวร และสามารถป้องกันการเกิดเชื้อราได้อีกด้วย
สภาพพื้นผิวก่อนใช้	พื้นผิวที่จะทาสีต้องแห้งสนิท สะอาด ไม่เป็นฝุ่น ไม่มีสิ่งหลุด ล่อน ปราศจากคราบไขมันและสิ่งสกปรก
รองพื้น	เหล็ก ใช้สีรองพื้นกันสนิมแดง ซีสโต้ ไม้ ใช้ซีเอสซันส์ออลูมิเนียมสำหรับงานไม้ คอนกรีต ใช้สีรองพื้นกันด่าง ซีสโต้
รองพื้นชั้นกลาง	ซีเอสซันส์ยูนิเวอร์ซัลอันเดอร์โคท ยู. 23