



SISSONS PAINTS (THAILAND) LTD.

บริษัท ซีสซันส์เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก SGS (Thailand) Limited.



91/2 หมู่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร +66 (0) 2517 1146, 2918 6760 โทรสาร +66 (0) 2517 2137

## ลักษณะเบื้องหลังคา “ซิสโต้ รูฟ เพ้นท์” Sisto Roof Paint

คุณสมบัติ	เป็นสีน้ำอะคริลิก ที่ผลิตจากอะคริลิกเรซินแท้ 100 % ผสมกับผงสีคุณภาพพิเศษมีความคงทนสูง เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของภูมิประเทศเขตร้อนได้ดี ป้องกันแสงอุลตราไวโอเลต ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม ฟิล์มสีสวยงาม มีคุณลักษณะป้องกันเชื้อรา ป้องกันตะไคร่น้ำ ไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่วและสารปรอท ใช้ได้ทั้งภายใน ภายนอก โดยเฉพาะเหมาะกับพื้นปูนและซิเมนต์ภายนอกทุกชนิด
ชนิด	อะคริลิกแท้ 100 % สำหรับภายนอก/ใน
สี	ตามแคตตาล็อกสีของซิสซันส์
ความเงา	กึ่งเงา
เนื้อสี	โดยน้ำหนัก ประมาณ 55% หรือ โดยปริมาตร ประมาณ 50%
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง	ประมาณ 35 ไมครอน หรือ 1.4 มิล หรือ
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อเปียก	ประมาณ 106 ไมครอน หรือ 4.2 มิล
เนื้อที่ทำได้ (ตามทฤษฎี)	เมื่อฟิล์มสีเปียกประมาณ 106 ไมครอน จะทำได้เนื้อที่ประมาณ 35 ตารางเมตร ต่อ ยูเอสแกลลอน
เนื้อที่ทำได้ (ในทางปฏิบัติ)	ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานและพื้นผิวที่ทาจะได้น้ำหนักที่ประมาณ 28 ตารางเมตร ต่อ ยูเอสแกลลอน
ระยะเวลาแห้ง	แห้งผิว 30 นาที แห้งทาทับได้ 1-2 ชั่วโมง แห้งใช้งานได้ หลังจากทา 4 – 6 ชั่วโมง
การทา	โดยใช้แปรง หรือเครื่องพ่นสี และลูกกลิ้ง
ความหนืด	100 – 110 เควต อนุกรม 25 <sup>0</sup> ซี. โดยเครื่องวัดสตโรมเมอร์
ความถ่วงจำเพาะ	1.08 – 1.26
น้ำมันผสม / ล้างสี	ใช้น้ำสะอาด
สภาพพื้นผิวก่อนใช้	พื้นผิวที่จะทาสีต้องแห้งสนิท สะอาด ไม่เป็นฝุ่น ไม่มีสิ่งหลุดล่อน ปราศจากคราบไขมันและสิ่งสกปรก
รองพื้น	ใช้ตัวของมันเอง
สีรองพื้นชั้นกลาง	ใช้ตัวของมันเอง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า

30/03/58-SSP /1