



SISCOLUX ACRYLIC EXTERIOR

สีน้ำอะคริลิคใช้งานทั่วไปสำหรับใช้งานภายนอก

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เป็นสีน้ำคุณภาพสูง ผลิตจากซูปเปอร์อะคริลิคเรซินชนิดพิเศษ ยึดเกาะดีเยี่ยม เนื้อสีมาก ปิดบังพื้นผิวได้ดี ทาได้พื้นที่มาก ทนต่อสภาวะอากาศได้ดีเยี่ยม ไม่ซีดจาง ป้องกันคราบที่เกิดจากเชื้อราและตะไคร่น้ำ ไม่ผสมสารตะกั่วและสารปรอท

พื้นที่ใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้ทาเคลือบพื้นผิว ปูน คอนกรีต อิฐ กระจก เบื้องแผ่นเรียบ แผ่นซีเมนต์สำเร็จรูป และพื้นผิวอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน

คุณสมบัติ

- มีความยึดเกาะกับพื้นผิวคอนกรีตได้ดีเยี่ยม ไม่หลุดลอกง่าย
- เป็นสูตรน้ำ ไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย (Low VOCs)
- ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และผู้อยู่อาศัย
- ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ ให้สีสวยสดใส ไม่ซีดจาง
- ป้องกันและยับยั้งการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ทนทานต่อการเกิดคราบต่างและเกลือได้ดีเยี่ยม

ข้อมูลทางเทคนิค

| | |
|-----------------------|---|
| ร้อยละของแข็ง | 55 % โดยน้ำหนัก |
| ความถ่วงจำเพาะ (S.G.) | 1.45 – 1.55 |
| ความหนืด | 110 – 120 KU |
| ความหนาฟิล์มแห้ง | ประมาณ 35 ไมครอน |
| ความหนาฟิล์มเปียก | ประมาณ 106 ไมครอน |
| ปริมาณการใช้ตามทฤษฎี | 28 - 35 ตารางเมตร ต่อ ยูเอสแกลลอน |
| | (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ความหยาบ และรูพรุนของพื้นผิว) |



SISCOLUX ACRYLIC EXTERIOR

สีน้ำอะคริลิคใช้งานทั่วไปสำหรับใช้งานภายนอก

| | | |
|---------------------|---|---|
| ข้อมูลทางเทคนิค | สี | ตามแคทตาล็อก |
| | ความเงา/ด้าน | ด้าน |
| | การรับรองมาตรฐาน | ได้รับมาตรฐาน มอก.272-2549 |
| ข้อมูลการใช้ | อุปกรณ์ที่ใช้ | แปรง, ลูกกลิ้งทาสี หรือเครื่องพ่นสี |
| | อุณหภูมิขณะติดตั้ง | ไม่ต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส |
| | ความชื้นของอากาศ | ไม่เกิน 85%R.H. |
| | การเจือจาง | น้ำสะอาด |
| | ระยะเวลาแห้งตัว | แห้งจับได้ หลังจากทา ½ - 1 ชั่วโมง แห้งใช้งานได้ หลังจากทา 2 - 4 ชั่วโมง |
| รายละเอียดเพิ่มเติม | การทำความสะอาดอุปกรณ์ | น้ำสะอาด |
| | ขนาดบรรจุ | 3.785 ลิตร และ 18.925 ลิตร |
| | ชั้นรองพื้น | พื้นผิวคอนกรีตใหม่ ใช้สีรองพื้นปูนกันต่างSiscosshield หรือจะใช้ตัวของมันเอง สำหรับพื้นผิวเก่าที่เป็นปูนซอลค์ จะต้องทำความสะอาดและทารองพื้นด้วย Sissons Wall Seal ก่อน |
| | ชั้นรองพื้นชั้นกลาง | Siscolux Acrylic Exterior |
| การเตรียมพื้นผิว | <u>พื้นผิวปูนเก่า</u> ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) ล้างทำความสะอาดบริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ | |



SISCOLUX ACRYLIC EXTERIOR

สีน้ำอะคริลิคใช้งานทั่วไปสำหรับใช้งานภายนอก

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่

1. พื้นผิวต้องสะอาดไม่มีฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไขมัน และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ
2. ควรทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน หรือมีความชื้นไม่เกิน 14 % และมีค่าความเป็นด่างไม่เกิน pH 8
3. หากพื้นผิวมีรอยแตกร้าว ไม่เรียบ แนะนำให้ทำการซ่อมแซมรอยแตกก่อน หรือฉาบตกแต่งผิวก่อนการทาสี

การผสมและการใช้งาน

1. เปิดฝาและคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมก่อนใช้งาน เช่น สว่านไฟฟ้า สว่านลม หรือไม้พายคนสี
2. หากสีมีความข้นเกินไปให้ทำการเจือจางด้วยน้ำสะอาด และคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม
3. ทาสี Sicolux Acrylic Exterior อย่างน้อย 2 เที่ยว

การจัดเก็บ

เก็บไว้ในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกห้ามเก็บไว้กลางแจ้งหรือในที่ที่มีอุณหภูมิสูง

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

สวมอุปกรณ์ป้องกันสารเคมีตามเหมาะสมเช่นถุงมือและผ้าปิดจมูกขณะใช้งานหรือผสม

หากเข้าตาหรือสัมผัสผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆ หากเกิดการระคายเคืองผิดปกติควรปรึกษาแพทย์

ควรทิ้งและทำลายภาชนะที่เหลือตามบัญญัติหรือกฎระเบียบของท้องถิ่น

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามในการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้โดยปราศจากการควบคุมดูแลในสภาวะที่แตกต่างกันทางบริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า