



TUNGOLAC ENAMEL

สีน้ำมันเคลือบเงา

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เป็นสีเคลือบเงาที่ผลิตจาก อัลคิตเรซินชนิดพิเศษ มีความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศที่รุนแรงสามารถรักษาความเงางามและความสวยงามของสีได้ยาวนาน อีกทั้งยังทนต่อการเกิดเชื้อรา ปราศจากสารตะกั่วและปรอท จึงให้ความปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย

พื้นที่ใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้ทาเคลือบพื้นผิวงานเหล็ก ไม้ และผนังคอนกรีต ที่ต้องการความทนทานสูง ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน เช่น โครงสร้างงานเหล็ก เครื่องจักร รถแทรกเตอร์

คุณสมบัติ

- มีความเงางาม ทนทานต่อสภาวะอากาศที่รุนแรงได้ดี
- เนื้อสีเข้มข้น กลบพื้นผิวได้ดี ทาได้พื้นที่มาก
- ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และผู้อยู่อาศัย
- ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ ให้สีสวยงามใส ไม่ซีดจาง
- ป้องกันและปกป้องผิวเหล็กจากสนิมได้ยาวนาน

ข้อมูลทางเทคนิค

ร้อยละของแข็ง	55 % โดยน้ำหนัก
ความถ่วงจำเพาะ (S.G.)	1.10 – 1.20
ความหนืด	80 – 90 KU
ความหนาฟิล์มแห้ง	ประมาณ 40 ไมครอน
ความหนาฟิล์มเปียก	ประมาณ 80 ไมครอน
ปริมาณการใช้ตามทฤษฎี	40 - 50 ตารางเมตร ต่อ ยูเอสแกลลอน ต่อเที่ยว (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ความหยาบ และรูพรุนของพื้นผิว)



TUNGOLAC ENAMEL

สีน้ำมันเคลือบเงา

ข้อมูลทางเทคนิค

สี	ตามแคทตาล็อก
จุดวาบไฟ	41 องศาเซลเซียส
ความเงา/ด้าน	เงา
การรับรองมาตรฐาน	มอก.327-2553

ข้อมูลการใช้

อุปกรณ์ที่ใช้	แปรง, ลูกกลิ้งทาสี หรือเครื่องพ่นสี
อุณหภูมิขณะติดตั้ง	ไม่ต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส
ความชื้นของอากาศ	ไม่เกิน 85%R.H.
การเงา	ทินเนอร์ เบอร์ 1
ระยะเวลาแห้งตัว	แห้งจับได้ หลังจากทา 2 - 3 ชั่วโมง แห้งใช้งานได้ หลังจากทา 6 - 8 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม

การทำความสะอาดอุปกรณ์	ทินเนอร์ เบอร์ 1
ขนาดบรรจุ	3.785 ลิตร และ 18.925 ลิตร
ชั้นรองพื้น	เหล็ก : Red Oxide Primer ไม้ : Sissons Aluminium Primer คอนกรีต : Primer A
ชั้นรองพื้นชั้นกลาง	Sissons Universal Undercoat U 23

การเตรียมพื้นผิว

ขัดฟิล์มสีเดิม สนิม สิ่งสกปรกต่าง ๆ ออกจนหมด แล้วเช็ดด้วยทินเนอร์ จนสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง คราบสกปรก คราบไขมันหรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ และแห้งสนิท



TUNGOLAC ENAMEL

สีน้ำมันเคลือบเงา

การผสมและการใช้งาน

1. เปิดฝาและคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมก่อนใช้งาน เช่น สว่านไฟฟ้า สว่านลม หรือไม้พายคนสี
2. หากสีมีความข้นเกินไปให้ทำการเจือจางด้วยน้ำสะอาด และคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ อุปกรณ์ที่เหมาะสม
3. ทาสี Tungolac Enamel อย่างน้อย 2 เที่ยว

การจัดเก็บ

เก็บไว้ในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ห้ามเก็บไว้กลางแจ้งหรือในที่ที่มีอุณหภูมิสูง ปิดฝาให้สนิท

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

สวมอุปกรณ์ป้องกันสารเคมีตามเหมาะสมเช่นถุงมือและผ้าปิดจมูกขณะใช้งานหรือผสม

หากเข้าตาหรือสัมผัสผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆ หากเกิดการระคายเคืองผิดปกติควรปรึกษาแพทย์

ควรทิ้งและทำลายภาชนะที่เหลือตามบัญญัติหรือกฎระเบียบของท้องถิ่น

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามในการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้โดยปราศจากการควบคุมดูแลในสภาวะที่แตกต่างกันทางบริษัทจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า