



บริษัท ซิสชั่นส์พี้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงาน : 91/2 หมู่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510

โทร : 0-2517-1146, 0-2918-6760-1 โทรสาร : 0-2517-2137

สี “ ซิสโคชิลด์ ดับบลิวที “ Siscoshield WT

คุณสมบัติ	เป็นสีน้ำอะคริลิกเกรดสูง ที่ผลิตจากอะคริลิกเรซินแท้ 100 % จากอเมริกา ผสมกับผงสีคุณภาพพิเศษและสารเพิ่มการยึดเกาะ ทำให้ทนทานต่อต่างในปูน ตลอดจนแสงรังสีเหนือม่วงจากแสงแดด มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าสีน้ำอะคริลิกทั่วไปถึง 2 เท่า ฟิล์มสีมีความยืดหยุ่นป้องกันการซึมผ่านของน้ำ สามารถทำความสะอาดตัวเอง (Self Cleaning) โดยไม่เกิดการ อมฝุ่นบนผิวฟิล์ม ปราศจากสารตะกั่วและปรอท
ชนิด	อะคริลิกแท้ 100 % สำหรับภายนอก/ภายใน
สี	ตามแคตตาล็อกสีของซิสชั่นส์
ความเงา	กึ่งด้าน - กึ่งเงา
เนื้อสี	โดยน้ำหนัก ประมาณ 50% หรือ โดยปริมาตร ประมาณ 40%
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง	ประมาณ 35 ไมครอน หรือ 1.4 มิล หรือ
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อเปียก	ประมาณ 106 ไมครอน หรือ 4.2 มิล
เนื้อที่ทำได้ (ตามทฤษฎี)	เมื่อฟิล์มสีเปียกประมาณ 106 ไมครอน จะทำได้เนื้อที่ประมาณ 35 ตารางเมตร ต่อ ยูเอสแกลลอน
เนื้อที่ทำได้ (ในทางปฏิบัติ)	ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานและพื้นผิวที่จะได้เนื้อที่ประมาณ 30 ตารางเมตร ต่อ ยูเอสแกลลอน
ระยะเวลาแห้ง	แห้งจับได้ หลังจากทา ½ - 1 ชั่วโมง แห้งใช้งานได้ หลังจากทา 4 - 6 ชั่วโมง
การทา	โดยใช้แปรง หรือเครื่องพ่นสี และลูกกลิ้ง
ความหนืด	100 - 110 เควต อูณหภูมิ 25 ⁰ ซ. โดยเครื่องวัดสตรีมเมอร์
ความถ่วงจำเพาะ	1.18 - 1.28
น้ำมันผสม / ล้างสี	ใช้น้ำสะอาด
จุดวาบไฟ	ไม่มี (ใช้น้ำเป็นตัวละลาย)
สภาพพื้นผิวก่อนใช้	พื้นผิวที่จะทาสีต้องแห้งสนิท สะอาด ไม่เป็นฝุ่น ไม่มีสิ่งหลุดล่อน ปราศจากคราบไขมันและสิ่งสกปรก
รองพื้น	พื้นผิวคอนกรีตใหม่ ใช้สีรองพื้นปูนกันต่าง ซิสโคชิลด์ หรือจะใช้ตัวของมันเอง สำหรับพื้นผิวเก่าที่เป็นฝุ่นซอล์ก จะต้องทำความสะอาดและทารองพื้นด้วยน้ำยาออลซิลของซิสชั่นส์ก่อน
สีรองพื้นชั้นกลาง	ใช้ตัวของมันเอง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า