



SISSONS PAINTS (THAILAND) LTD.

บริษัท ซีสชั่นส์เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก SGS (Thailand) Limited.



91/2 หมู่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร +66 (0) 2517 1146, 2918 6760 โทรสาร +66 (0) 2517 2137

SISCOFLOOR 5000

สีอีพอกซีปรับระดับได้ (ปราศจากตัวทำละลาย)

| | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| รายละเอียด | เป็นสีอีพอกซี 2 ส่วนผสมสำหรับงานพื้น สูตรได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่าย ได้พื้นผิวเรียบเงา ไร้รอยต่อ มีความทนทานต่อการใช้งานและสารเคมีเป็นอย่างดี | | | | |
| คุณสมบัติ | พื้นผิวเรียบ ไร้รอยต่อ มีความเงาสูง มีสมบัติเชิงกลและทนทานต่อสารเคมีดีเยี่ยม ทำความสะอาดและบำรุงรักษาง่าย เหมาะสำหรับติดตั้งที่ความหนา 1000-3000 ไมครอน (1-3 mm) ปราศจากตัวทำละลาย จึงไม่มีกลิ่นรุนแรงขณะติดตั้ง | | | | |
| สมบัติทางกายภาพ | ร้อยละของแข็ง | ..100...% | | | |
| | ความหนาฟิล์มเปียก | 1-3 mm | | | |
| | ความหนาฟิล์มแห้ง | 1-3 mm | | | |
| | จุดวาบไฟ | > 90 °C | | | |
| | ปริมาณการใช้ตามทฤษฎี | 1.4-1.5 kg/m ² /mm | | | |
| | สี | หลากหลาย (ตามแคตตาล็อก) | | | |
| | ความเงา/ด้าน | เงา | | | |
| ข้อมูลการใช้ | อุปกรณ์ที่ใช้ | เกรียง, คราดลาก, ลูกกลิ้งหนาม | | | |
| | อุณหภูมิขณะติดตั้ง | ไม่ต่ำกว่า 5 °C | | | |
| | ความชื้นของอากาศ | 85% R.H. | | | |
| | สัดส่วนในการผสม | 4 : 1 (โดยน้ำหนัก) | | | |
| | Drying Time | | | | |
| | อุณหภูมิขณะติดตั้ง | แห้งสัมผัส | แห้งแข็ง | ระยะเวลาเคลือบทับ | |
| | | | | Minimum | Maximum |
| | 25 °C | 6 ชม. | 24 ชม. | 24 ชม. | -- |
| | 30 °C | 5 ชม. | 16 ชม. | 16 ชม. | -- |
| | 35 °C | 4 ชม. | 12 ชม. | 12 ชม. | -- |
| | | | | | Pot Life |
| | | | | | 1 ชม. |
| | | | | | 50 นาที |
| | | | | | 40 นาที |
| รายละเอียดเพิ่มเติม | Siscofloor 5000 สามารถทนต่อสารเคมีหลายชนิด แต่ทั้งนี้ หากมีการหกหรือไหลของสารเคมีดังกล่าว ควรรีบทำความสะอาดทันทีที่เป็นไปได้ ตัวอย่างสารเคมี ได้แก่ 10% Hydrochloric, 5% Nitric, 5% Phosphoric, 10% Sulfuric, 28% Ammonium hydroxide, 10% Potassium hydroxide, 10% Sodium hydroxide, 6% Sodium hyperchlorite, Bancker C, Diesel Fuel, Isopropanol, Kerosene, Naphtha, Salt water, Sweage, Xylene, Toluene, Aluminium Chloride(Dry), Tar, Starch, Sodium silicate, Lead Acetate, Magnesium bisulfate, magnesium chloride, Ethylene Glycol, ferrous sulfate, Zinc Sulfate etc. การทำความสะอาดอุปกรณ์ Thinner No.9 ขนาดบรรจุ 5 และ 25 kg ต่อชุด (A+B) ชั้นรองพื้น Siscofloor 105HB ชั้นทับหน้า - | | | | |
| คำแนะนำด้านความปลอดภัย | สวมอุปกรณ์ป้องกันสารเคมีตามเหมาะสม เช่น ถุงมือ และผ้าปิดจมูก ขณะใช้งานหรือผสม หากเข้าตาหรือสัมผัสผิวหนัง ควรล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก หากเกิดการระคายเคืองผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์ ควรทิ้งและทำลายภาชนะที่เหลือตามบัญญัติหรือกฎระเบียบของท้องถิ่น | | | | |
| การสงวนสิทธิ์ | รายละเอียดข้างต้นได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้โดยปราศจากการควบคุมดูแลในสภาวะที่แตกต่างกัน ทางบริษัทฯจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า | | | | |