



SISSONS PAINTS (THAILAND) LTD.

บริษัท ซีเอสซีเอสเพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก SGS (Thailand) Limited.



91/2 หมู่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร +66 (0) 2517 1146, 2918 6760 โทรสาร +66 (0) 2517 2137

SISCOSPORT PU Top

ชั้นสีทับหน้าระบบสนามกีฬาพียู

คำอธิบาย	Siscosport PU Top เป็นสีทับหน้าระบบพื้นสนามกีฬาพียูปรับระดับ ซึ่งผลิตจากโพลียูรีเทน 2 ส่วนผสม ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ทาทับหน้าเพื่อปกป้องพื้นระบบ Siscosport PU จากการทำลายของรังสียูวี, นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติสีสด ทนทาน ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ เหมาะสำหรับใช้ทาสนามกีฬาภายนอกได้ดี เช่น สนามเทนนิส, บาสเก็ตบอล, แบดมินตัน, ฟุตซอล, สนามกีฬาอเนกประสงค์, สนามเด็กเล่น, ลานนันทนาการ เป็นต้น																					
ข้อดี	<ul style="list-style-type: none"> - ทนต่อรังสียูวีดีเยี่ยม - ทนต่อการเสียดสีดีเยี่ยม - มีแรงยึดเกาะดีเยี่ยม - มีความทนทานต่อน้ำ และความเป็นกรด-ด่างของพื้นผิวได้ดี - อายุการใช้งานยาวนาน - มีความเข้ากันกับชั้นอื่นๆได้ดี - กลิ่นอ่อนมาก ปลอดภัยกับช่างผู้ติดตั้งและผู้อยู่ใกล้บริเวณดังกล่าว - การบำรุงรักษาง่าย 																					
คุณสมบัติ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">หัวข้อ</th> <th style="width: 50%;">ข้อมูล</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>สี</td> <td>Part A : ใส Part B : สี (เขียว, แดง, น้ำเงิน)</td> </tr> <tr> <td>ความหนืด (25°C)</td> <td>Part A : 1500-2500 MPa.s Part B : 25000-35000 MPa.s</td> </tr> <tr> <td>ปริมาณของแข็ง (%)</td> <td>Part A : >99 Part B : >35</td> </tr> <tr> <td>อายุการใช้งานหลังผสม (25°C)</td> <td>60 minutes</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (25°C)</td> <td>ประมาณ 2 ชั่วโมง</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาแห้งแข็ง (25°C)</td> <td>24 ชั่วโมง</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาบ่มตัว</td> <td>7 วัน</td> </tr> <tr> <td>ปริมาณการใช้ตามทฤษฎี</td> <td>0.2-0.3 กิโลกรัม/ตารางเมตร/เที่ยว</td> </tr> <tr> <td>จำนวนชั้นที่แนะนำ</td> <td>2-3 เที่ยว</td> </tr> </tbody> </table>	หัวข้อ	ข้อมูล	สี	Part A : ใส Part B : สี (เขียว, แดง, น้ำเงิน)	ความหนืด (25°C)	Part A : 1500-2500 MPa.s Part B : 25000-35000 MPa.s	ปริมาณของแข็ง (%)	Part A : >99 Part B : >35	อายุการใช้งานหลังผสม (25°C)	60 minutes	ระยะเวลาแห้งสัมผัส (25°C)	ประมาณ 2 ชั่วโมง	ระยะเวลาแห้งแข็ง (25°C)	24 ชั่วโมง	ระยะเวลาบ่มตัว	7 วัน	ปริมาณการใช้ตามทฤษฎี	0.2-0.3 กิโลกรัม/ตารางเมตร/เที่ยว	จำนวนชั้นที่แนะนำ	2-3 เที่ยว	
หัวข้อ	ข้อมูล																					
สี	Part A : ใส Part B : สี (เขียว, แดง, น้ำเงิน)																					
ความหนืด (25°C)	Part A : 1500-2500 MPa.s Part B : 25000-35000 MPa.s																					
ปริมาณของแข็ง (%)	Part A : >99 Part B : >35																					
อายุการใช้งานหลังผสม (25°C)	60 minutes																					
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (25°C)	ประมาณ 2 ชั่วโมง																					
ระยะเวลาแห้งแข็ง (25°C)	24 ชั่วโมง																					
ระยะเวลาบ่มตัว	7 วัน																					
ปริมาณการใช้ตามทฤษฎี	0.2-0.3 กิโลกรัม/ตารางเมตร/เที่ยว																					
จำนวนชั้นที่แนะนำ	2-3 เที่ยว																					
การเตรียมพื้นผิว	<ol style="list-style-type: none"> 1) ชั้นก่อนหน้าคือ Siscosport PU Middle ให้ทำการขัดด้วยกระดาษทรายก่อนให้ทั่ว 2) ดูดฝุ่นทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนทาสีทับหน้า 																					
การใช้งาน	<p>อุปกรณ์ที่ใช้: ลูกกลิ้งหรือสเปรย์</p> <p>ความชื้นอากาศ: ไม่เกิน 70%</p> <p>อุณหภูมิในการติดตั้ง: 10°C - 35°C</p> <p>ความชื้นของพื้นผิว: ไม่เกิน 8%</p> <p>การผสม: ใช้ส่วนผสมทั้งชุด A+B ประมาณ 2-3 นาที ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน</p> <p>ส่วนผสม:</p> <p>เที่ยวที่ 1: Part A + Part B + 15% ซิลิกา (120-150mesh) + 15% น้ำ</p> <p>เที่ยวที่ 2: Part A + Part B + 8% ซิลิกา (120-150mesh) + 15% น้ำ</p> <p>เที่ยวที่ 3: Part A + Part B + 15% น้ำ</p> <p>ชั้นรองพื้น: Siscosport PU Primer</p> <p>ชั้นกลาง: Siscosport PU Middle</p> <p>ระยะเวลาแห้งตัวก่อนทาสีถัดไป: 3-6 ชั่วโมง</p>																					



SISSONS PAINTS (THAILAND) LTD.

บริษัท ซีเอสซันส์เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก SGS (Thailand) Limited.



91/2 หมู่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร +66 (0) 2517 1146, 2918 6760 โทรสาร +66 (0) 2517 2137

		ระบบการติดตั้ง			
		ชั้น	ผลิตภัณฑ์	ปริมาณการใช้	ขนาดบรรจุ
		ชั้นรองพื้น	Siscosport PU Primer	0.2-0.3 kg/m ²	20 kg
		ชั้นกลาง	Siscosport PU Middle	1.4 kg/m ² /mm	30 kg
		ชั้นทับหน้า (กันแสง)	Siscosport PU Top	0.2-0.3 kg/m ²	20 kg
ขนาดบรรจุ	20 kg/ ชุด				
การจัดเก็บและอายุการจัดเก็บ	จัดเก็บในที่เย็น, อากาศถ่ายเทได้ดี และแห้ง เก็บให้ห่างจากแหล่งความร้อนและไฟ อายุการจัดเก็บ 12 เดือน นับจากวันที่ผลิต หากเก็บเกินอายุการจัดเก็บต้องทำการทดสอบก่อนใช้งาน				
ความปลอดภัย	ไม่ควรสัมผัสกับเนื้อสารเป็นเวลานาน ควรล้างมือให้สะอาด หากเข้าตา รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆ และปรึกษาแพทย์ หากไม่หายระคายเคือง ผลิตภัณฑ์ทำจากสารเคมี ดังนั้นไม่ควรกินหรือกลืน ควรเก็บให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง กรณีเกิดเพลิงไหม้, แนะนำให้ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ โฟม เป็นสารในการดับไฟ				
การสงวนสิทธิ์	รายละเอียดข้างต้นได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในการนำ ผลิตภัณฑ์ไปใช้โดยปราศจากการควบคุมดูแลในสถานะที่แตกต่างกัน ทางบริษัทฯ จึงไม่สามารถ รับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล ดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า				